

BACHFIX PR

**Mortier à prise ultra rapide
pour remplissage et réparation**

- **Sûr et économique, permet d'effectuer des interventions d'urgence y compris pour les bouchages de venues d'eau.**
- **Résistant, sans retrait, sans chlorure, sans ciment alumineux et présentant un taux réduit de chrome. Il ne provoque pas d'efflorescence ni de corrosion de fer.**
- **Performant, il est imperméable à l'eau et résistant à l'huile.**
- **Rapide et facile à appliquer, ses caractéristiques techniques assurent une réouverture ultra rapide.**
- **Pratique, il se mélange à l'eau propre et donne une masse plastique facilement modelable.**

Composition :

Parmi les principaux composants :
Mortier monocomposant à base de liants hydrauliques à faible pourcentage en chrome modifiés par des résines synthétiques.

Caractéristiques techniques :

Durée Pratique d'utilisation à 20°C	min.	2-5
Résistance à la compression		
1h	MPa	≥5
2h	MPa	≥6
24 h	MPa	≥20
3 j	MPa	≥30
7 j	MPa	≥40
28 j	MPa	≥60

Domaines d'utilisation :

BACHFIX PR facilite les montages et scellements de tout ordre pour tous corps d'état : bouchage d'ancrages, de fixations de portails, de fers d'ancrages, de pièces de machines, de cadres et poutrelles, bouchage de venues d'eau, étanchéité et remplissage de trous, remplissage de cavités lors de travaux de carrelage, bouchage de trous lors de travaux d'installation de tout genre, tels qu'ils se présentent chez des mécaniciens, des peintres et des monteurs, rebouchage de fissures dans des voiles en béton ou en maçonnerie.

Mode d'emploi :

PREPARATION DU SUPPORT : Bien nettoyer, enlever les parties non-adhérentes, les laitances, huiles, graisses et produits chimiques qui nuiraient à un bon accrochage par sablage, piquage, bouchardage ou autres jusqu'à obtention d'une surface granuleuse; prémouiller abondamment.

MELANGE : Le mortier est soigneusement mélangé dans un récipient avec de l'eau propre dans une proportion de 1 pour 2 à 1 pour 3 en volume suivant la vitesse de prise désirée. Durée du mélange env. 1minute

APPLICATION :

Appliquer **BACHFIX PR** directement après le mélange. Des endroits de réparation difficiles doivent être travaillés en queue d'aronde.

Lors d'irruptions d'eau, la masse de mortier doit être pressée fortement et être maintenue en place pendant environ 3 minutes.

Respecter la Durée Pratique d'Utilisation. Le support béton doit être hors gel.

PRECAUTIONS DE MISE EN OEUVRE :

Ne pas remuer le **BACHFIX PR** pendant le durcissement. Tout produit qui commencerait à durcir ne doit plus être utilisé. On peut allonger la durée d'utilisation en ajoutant du sable en proportion 1: 3. Des températures plus basses et de l'eau froide pour la préparation retardent le processus de durcissement et diminuent la fluidité, les températures élevées ainsi que de l'eau chaude l'accélèrent. Ne jamais dépasser la quantité maxi d'eau préconisée.

Pour obtenir un béton à durcissement rapide, ajouter 1 seau de 10 litres de granulats propres 4/10 ou 5/15 soit environ pour 15 kg de BACHFIX PR : on obtient alors 25 kg de béton BACHFIX PR

Précautions d'emploi et de stockage :

Port de gants recommandé. Eviter tout contact avec les yeux. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé à l'abri de la lumière, dans un local tempéré et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Ne pas empiler les seaux sur plus de 4 niveaux. Durée de conservation : 6 mois

Conditionnement :

Référence produit :
BACH213..... Seau de 15kg.

Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur Internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr). Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente

